

Table of Contents

Антисептик "Здоровый дом"	2
Технические характеристики	2
Инструкция по применению	2

Антисептик "Здоровый дом"

Продукт представляет собой средство на алкидной основе для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Подходящими для нанесения поверхностями являются: деревянные фасады домов, срубы, садовые строения, заборы, двери, оконные рамы и другие конструкции из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Содержит биоцидные добавки, проникающие в поры древесины и защищающие ее от грибков плесени, гнили, синевы, а также поражения насекомыми-вредителями. Предотвращает растрескивание поверхности. Предохраняет от атмосферных воздействий: ультрафиолетового излучения, влаги, перепадов температуры. После высыхания образует на поверхности матовое полупрозрачное покрытие, сохраняет естественную текстуру дерева.

Изготовитель: [ООО "Лакра-синтез"](#), г. Москва, ул. Новохлоповская, 23.

Технические характеристики

Состав	уайт-спирит, алкидный лак, биоцидные добавки, льняное масло, светопрочные пигменты, специальные добавки.
Расход	
пиленая древесина	5 - 8 м2/л
строганная древесина	10 - 14 м2/л
Сухой остаток	25 - 27%
Время высыхания	
на ощупь	12 часов
повторное нанесение	24 часа
Условия хранения	-30°C до +30°C
Срок хранения	24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой таре

Инструкция по применению

- Поверхность, предназначенная для нанесения антисептика должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жира и других разделительных веществ. Остатки старого покрытия удалить при помощи скребка, щетки или шкурки.
- Температура основания и окружающей среды при проведении окрасочных работ должна быть не ниже +5°C.
- Антисептик наносится на поверхность с помощью кисти или валика, тампоном или методом распыления на сухую, очищенную поверхность.
- Перед применением состав, следует тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. Во время окраски состав необходимо перемешивать каждые 30 минут.
- Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить 2 слоя с интервалом в 24 часа.
- Использованные инструменты сразу после проведения работ очистить уайт-спиритом.
- При обработке деревянных поверхностей, подверженных активному механическому воздействию, например, полы, лестницы, перила, скамейки, рекомендуется нанести финишное покрытие лаком.

From:

<https://kibi.ru/> - **Киби.ру**



Permanent link:

https://kibi.ru/dom/zdorovyj_dom

Last update: **2008/12/11 13:01**